

POL jet prime 90
papier biurowy

2007.12.18

Parametr	Jednostka	Wartość	Uwagi
Format		A4	
Gramatura	g/m ²	90±2	Pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego. Kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 536:1996
Wilgotność	%	3,8-5,0	Pomiar i regulacja za pomocą systemu komputerowego. Kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola parametru zgodnie z PN-ISO 287:1994
Grubość	µm	120±3	PN-EN ISO 534:2005
Białość CIE		166±2	PN-ISO 11475:2002 średnia z obu stron
Nieprzezroczystość	%	≥93	ISO 2471:1998
Przepuszczalność powietrza (Bendtsen)	cm ³ /min	≤1.250	PN-P-50176-3:1994
Gładkość (szorstkość wg Bendtsen)	cm ³ /min	160±50	PN-93/P-50166.02 średnia z obu stron

Warunki klimatyzacji: RH 50 ± 2 % temp. 23 ± 1⁰C PN-EN-20187:2000

Do produkcji papieru POL jet prime 90 w International Paper - Kwidzyn sp. z o.o. używane są masy celulozowe własne, bielone bez udziału chloru elementarnego (masy ECF). Proces prowadzony jest w środowisku obojętnym, jako wypełniacz stosowany jest strącany węgiel wapniowy zapewniający odpowiednią rezerwę alkaliczną dla spełnienia wymagań określonych przez normę PN-EN ISO 9706:2001 „Informacja i dokumentacja – Papier przeznaczony na dokumenty – Wymagania dotyczące trwałości”.